

urumix.com.uy



# urumix®

TECNOLOGÍA EN MORTEROS



MEZCLA DE ASIENTO DE TICHOLOS Y BLOQUES

*fácil*

**BLOCK**





**urumix**<sup>®</sup>  
TECNOLOGÍA EN MORTEROS

MEZCLA DE ASIENTO DE TICHOS Y BLOQUES

# fácil BLOCK

Mortero polimérico pronto para usar de alto desempeño, para el asentamiento de ladrillos y bloques.

## DESCRIPCIÓN

URUMIX FÁCIL BLOCK en una masa polimérica adhesiva sin cemento, ideal para el asentamiento de muros de bloques de hormigón, ladrillos macizos y ladrillos huecos de cerámica (tichos). Es de uso externo e interno del muro. Su formulación le permite lograr una excelente resistencia a la compresión y a la tracción en flexión. URUMIX FÁCIL BLOCK viene pronto para usar y no requiere agregado de agua.

## CARACTERÍSTICAS

Densidad: 1,85 g/cm<sup>3</sup> Color: Gris claro Aspecto: Pastoso

## RENDIMIENTO

El consumo FÁCIL BLOCK varía entre 1,5 kg / m<sup>2</sup> a 2,0 kg / m<sup>2</sup> (sujeta a la práctica del uso). Para la dosificación correcta, se recomienda el uso del aplicador suministrado por el fabricante.

## ALMACENAMIENTO Y ESTIVA

El producto debe ser almacenado en un lugar seco, fresco y aireado a temperaturas entre 5°C y 35°C. Estiva máxima vertical es de 3 cajas. En su traslado y acarreo debe evitarse que sufran daño los embalajes plásticos internos de forma que el material tome contacto con el aire antes de ser utilizado.

## MODO DE USO

Para no comprometer la adherencia, los ladrillos/bloques deben estar limpios, libres de arena, grasa, aceites o polvo. No debe mojarse el ladrillo/bloque, esta acción aumentará el tiempo de curación, pero no afectará su fijación. No es recomendable la aplicación sobre ladrillos/bloques completamente mojados o con elevados niveles de saturación de agua. No requiere aplicar el producto en las juntas verticales del muro. Se recomienda dejar un espacio lateral de 1 a 3 mm entre las piezas para cubrir eventuales dilataciones térmicas e higroscópicas, este espacio posteriormente será llenado por el revoque de la albañilería.

Si las piezas quedan fuera de nivelación o plomada, utilice pequeñas cuñas de madera para hacer los ajustes finos.

Para mejorar las correcciones del aplomado y nivelación, se recomienda asentamiento de primera hilada con mortero convencional o mortero de empaste URUMIX PEGABLOCK.

El acuñaamiento o el encuentro del muro con la losa o viga superior debe realizarse de la misma forma que con la mezcla y sistema tradicional.

El anclaje deberá efectuarse directamente en las columnas laterales o pilares con URUMIX FÁCIL BLOCK con la junta no mayor a 3 mm entre los ladrillos/bloques y el pilar o columna.

Si fuera necesaria la remoción de alguna pieza después de su asentamiento, retirar el producto en su totalidad que se aplicó y rehacer la aplicación con nuevo material y no reutilizando el mismo.

