

urumix.com.uy

urumix[®]

SAINT-GOBAIN



MEMBRANAS ASFÁLTICAS no crack



SAINT-GOBAIN

MEMBRANAS ASFÁLTICAS

no crack

- Excelente terminación
- Mayor durabilidad
- Gran resistencia

DESCRIPCIÓN

URUMIX membrana asfáltica es una membrana con revestimiento de aluminio **no crack** para la impermeabilización de terrazas y cubiertas no transitables, aplicable sobre cubiertas planas no transitables, azoteas de edificios de poco acceso, cubiertas inclinadas de tejas, chapa metálica o fibrocemento.

Su composición es una doble capa de asfalto oxidado, armadura central de polietileno de alta densidad y revestimiento aluminio **no crack**.

URUMIX membrana **no crack** tiene 10 años de garantía.

MODO DE USO

Limpia bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.

Comprobar que el soporte esté completamente seco, firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.

Aplicar 2 manos de pintura asfáltica o emulsión asfáltica dependiendo del sustrato, como promotor de adherencia. Aplicar con brocha o rodillo de manera uniforme en toda la superficie, incluyendo elementos sobresalientes (babetas, remates, ventilaciones, etc.) y todos los desagües.

También puede utilizarse como elemento de imprimación asfalto oxidado.

Luego, colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente.

Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.

Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Solapar el paño consecutivo no menos de 8 cm en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm para evitar cualquier filtración.

Soldar los solapes entre paños calentando con soplete, y luego, con una cuchara de albañil, presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión.

RENDIMIENTO

10 m² por rollo

Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, desagües, ventilaciones, etc.).

PRESENTACIÓN

Membrana asfáltica **aluminio no crack** 30 Kg.

Membrana asfáltica **aluminio no crack** 40 Kg.

TIPS Y SEGURIDAD

Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.

Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.

Aplicar con temperaturas entre 10°C y 30°C, sin lluvias o heladas.

Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.